



R420

FINITURE COLORATE

VeloPietra TR

Descrizione

Prodotto decorativo a base di legante acrilico e cariche lamellari, formulato per la decorazione a velatura di alcuni Effetti di PIETRA CONTINUA.

Mediante l'uso di tecniche applicative particolari (frangia MOP in microfibra oppure spugna) si ottengono finiture di notevole ricchezza cromatica.

Fornito trasparente, va diluito con acqua e pigmentato con R745 TERRE COLORANTI in percentuale come da cartella colori del sistema PIETRA CONTINUA.

Utilizzi

In abbinamento a R745 TERRA COLORANTE e diluito con acqua, su supporti realizzati con R303 BASE PIETRA I43, consente di realizzare due effetti a velatura della linea PIETRA CONTINUA: Travertino e Quarzite.

Preparazione del supporto

La superficie da ricoprire deve essere preventivamente realizzata con 1 ripresa di R303 BASE PIETRA I43 applicata secondo le indicazioni del manuale PIETRA CONTINUA.

Tale supporto va carteggiato con carta abrasiva a grana 40 e adeguatamente depolverato prima dell'applicazione di R420 VELOPIETRA TR.

Preparazione del prodotto

Preparare in un recipiente 40 grammi di R420 VELOPIETRA TR per ogni metro quadrato di superficie da ricoprire. In un altro recipiente preparare acqua in ragione di 3 volte in peso il VELOPIETRA TR. A questo punto preparare la Terra R745 del colore scelto nella quantità indicata dalla cartella colori del manuale PIETRA CONTINUA e aggiungerla all'acqua di diluizione.

Sciogliere la Terra nell'acqua agitando energicamente e quindi versare gradualmente nel VELOPIETRA TR.

Miscelare con agitatore meccanico dotato di elichetta per almeno 2 minuti.

Applicazione

Versare sul pavimento la miscela così realizzata applicandola in singola ripresa con l'ausilio di frangia MOP in microfibra a completa e ricca copertura della superficie interessata.

Rimescolare di tanto in tanto per mantenere l'omogeneità della miscela.

La miscela così ottenuta garantisce comunque un lungo tempo di lavorabilità e una dispersione irregolare una volta asciugata.

NOTA BENE:

L'applicazione a parete presenta serie complessità tali da sconsigliarne l'uso.

R420 VeloPietra TR

Dati tecnici

Colore	Neutro opalescente
Peso specifico	1,1 +/- 20 g/ml a 25°C
Tempo di essiccazione	4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo	circa 0,04 kg/m ²
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. <65%
pH	8,5 +/- 0,5
Aspetto del film (UNI 9389)	Opaco
Classificazione VOC (2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l - contiene VOC: 30 g/l
Magazzinaggio	24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +30°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.