

### Descrizione

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa, a base di speciali resine acriliche idrofobiche.

Di facile utilizzo, R312 ERRE-FAST XL è particolarmente indicato per la rasatura a basso spessore su qualunque tipo di supporto, anche ceramico, purché opportunamente preparato. La reologia del prodotto permette un'agevole applicazione e il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità, in grado di conseguire l'effetto estetico desiderato.

- Buona resistenza all'acqua
- Buona traspirabilità
- Buona filmazione anche a medio basse temperature
- Può essere colorato con idonee paste a base acqua

### Utilizzi

Rivestimenti e pavimentazioni decorative.

### Preparazione del supporto

Superfici in cls dovranno essere solide, livellate, assorbenti, non inquinate da oli, polvere od altre sostanze. Le superfici in ceramica dovranno essere sgrassate e possibilmente abrasivate.

Si consiglia sempre l'impiego di un primer:

- su supporti assorbenti per omogeneizzare l'assorbimento del supporto ed ottimizzare così il tempo aperto
- su supporti ceramici, o particolarmente lisci, per ottimizzare l'adesione e promuovere migliore grip per la rasatura

in caso di profonde fughe tra piastrelle provvedere ad idonea sigillatura.

Per applicazione a pavimento è indispensabile applicare una ripresa di resina epossidica R122 PRIMER HS, per un consumo di 0,25/0,40 kg/m<sup>2</sup> e semina di R825 QUARZO B1 (o B2) a rifiuto. Ad indurimento avvenuto eliminare il quarzo in eccesso.

### Applicazione

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a basse velocità. Stendere il prodotto rapidamente utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox.

Devono essere evitati eccessivi spessori e deve essere prevista una protezione superficiale con idoneo ciclo verniciante; ciò permetterà di migliorare ulteriormente le resistenze meccaniche della superficie e di ottenere il grado di lucentezza desiderato.

Nel caso sia necessaria una finitura a solvente (R451 TOP-CLEAR SOL), applicare sempre R532 TOP-CLEAR SATINATO come prima mano.

# R312 ERRE-FAST XL

## Dati tecnici

Colore		Avorio
Peso specifico	a 25°C	2,20 +/- 0,1 g/ml
Viscosità		Pastoso
Residuo secco		83%
Resa		Consumo medio 1,0 kg/m <sup>2</sup> (varia in funzione di ruvidità)
Secco al tatto	a 25°C e 65% U.R.	2-4 ore
Ricopertura	a 25°C e 65% U.R.	4-6 ore
Essiccazione	a 25°C e 65% U.R.	24 ore (48 ore completa)
Sovraverniciabilità	a 25°C e 65% U.R.	12 ore
Condizioni per l'utilizzo		Temperature comprese tra i +7°C e i +30°C e U.R. < 75%
Solvente per la pulizia attrezzi		Acqua
Confezioni		5, 10 e 20 kg
Magazzinaggio		12 mesi, in luogo asciutto e protetto, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

## AVVERTENZE

Classificazione pericolosità: il prodotto non è classificato pericoloso in riferimento a Reg.1272/2008.

Per maggiori informazioni è disponibile su richiesta la Scheda Dati di Sicurezza.

## NOTE

La miscelazione con trapano ad alta velocità può originare una forte diminuzione della viscosità; la reologia del prodotto ritorna ottimale nel giro di qualche ora.

Evitare l'applicazione in caso di umidità di risalita.

*Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.*