



R255

IMPASTI FONDO

FONDO VERTICAL

Descrizione

Rasante acrilico monocomponente tissotropico, di facile utilizzo, a base di un copolimero acrilico elastomerico in emulsione acquosa.

Per evaporazione dell'acqua si ottiene un rivestimento molto flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell'acqua.

Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco.

Utilizzi

Rasante per muri, da utilizzare come intermedio e preparazione per rivestimenti decorativi.

Pittura spatolabile al quarzo per intonaco.

Preparazione del supporto

Fondo cementizio: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva grana 80 ed applicare una ripresa di R101 PRIMER CEMENTO diluito 1 a 3 con acqua dolce e pulita, per un consumo di 0,05 kg/m² di formulato (A+B).

Fondi in piastrelle: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva fino ad ottenere una superficie opacizzata ed applicare due riprese di R251 RIEMPITIVO FIBRATO IN POLVERE per coprire le fughe delle piastrelle. Applicare una ripresa di R101 PRIMER CEMENTO, diluito 1 a 3 con acqua dolce e pulita, per un consumo di 0,05 kg/m² di (A+B).

Preparazione del prodotto

R255 FONDO VERTICAL è pronto all'uso. Si consiglia comunque di rattivare il prodotto prima dell'utilizzo tramite miscelatore meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicazione

Utilizzare il prodotto "tal quale" oppure pigmentare il sistema aggiungendo delle paste coloranti a base acquosa.

Applicare il prodotto a rasare tramite l'utilizzo di un frattone americano in acciaio inox.

Evitare rivestimenti troppo spessi in quanto si avrebbero dei ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare riguardo l'indurimento in profondità e la sensibilità nei confronti dell'acqua (con rischio di screpolatura del film).

Il consumo indicativo del prodotto è di circa 0,60 kg/m².

R 255 FONDO VERTICAL

Dati tecnici

Colore		Bianco
Aspetto		Pasta tissotropica soffice
Peso specifico	a 25°C	1,70 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco		81% in peso
Secco al tatto	a 30°C e 50% U.R.	15-25 minuti
	a 25°C e 50% U.R.	25-35 minuti
	a 7°C e 50% U.R.	50-70 minuti
Ricopertura	a 25°C e 50% U.R.	2,5 ore
Consumo		0,5-0,9 kg/m ² per rasata, in funzione del grado di ruvidità del supporto
Punto di infiammabilità		Non applicabile
Condizioni per l'utilizzo		Temperature comprese tra i 7°C ed i 30°C e U.R. < 70%
Solvente per la pulizia attrezzi		Acqua
Magazzinaggio		12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.